

## VERDOL D-150/200

### CARBONATO DE CALCIO Y MAGNESIO MICRONIZADO

#### ANALISIS QUIMICO

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Insolubles en Acido Clorhidrico | 1.70%  |
| Oxido Ferrico                   | 0.16%  |
| Oxido de Aluminio               | 0.30%  |
| Oxido de Calcio                 | 39.60% |
| Oxido de Magnesio               | 23.30% |
| Perdida por Calcinacion         | 39.70% |
| Carbonato de Calcio y Magnesio  | 93.20% |

#### ANALISIS FISICO

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Blancura en seco (H)  | 94.00      |
| Color por Calcinacion | Rosado     |
| Estado de Agregación  | Sólido     |
| Punto de fusión       | 1339 °C    |
| Número CAS            | 16389-88-1 |

Por ser un producto natural, el mineral puede presentar pequeñas alteraciones en sus componentes.

### TABLA DE DISTRIBUCION DE PARTICULAS

| Malla Tyler | Retenido (%) |
|-------------|--------------|
| # 325       | 12.50%       |
| # 200       | 1.00%        |
| # 150       | 0.30%        |
| # 100       | 0.10%        |

#### PRINCIPALES APLICACIONES

Utilizado como carga mineral en pinturas, adhesivos, cauchos, enduidos y masillas

#### OBSERVACIONES

Carbonato de calcio y magnesio natural de alta pureza de origen sedimentario.