

## VERDOL D-150/200

### CARBONATO DE CALCIO Y MAGNESIO MICRONIZADO

#### ANALISIS QUIMICO

Insolubles en Acido Clorhidrico	1.50%
Oxido Ferrico	0.20%
Oxido de Aluminio	0.33%
Oxido de Calcio	41.30%
Oxido de Magnesio	22.50%
Perdida por Calcinacion	36.40%
Carbonato de Calcio y Magnesio	90.30%
Calcio Elemental	29.32%

#### ANALISIS FISICO

Blancura en seco (H)	94.00
Color por Calcinacion	Rosado
Estado de Agregación	Sólido
Punto de fusión	1339 °C
Número CAS	16389-88-1

Por ser un producto natural, el mineral puede presentar pequeñas alteraciones en sus componentes.

### TABLA DE DISTRIBUCION DE PARTICULAS

Malla Tyler	Retenido (%)
# 325	12.50%
# 200	1.00%
# 150	0.30%
# 100	0.10%

#### PRINCIPALES APLICACIONES

Utilizado como carga mineral en pinturas, adhesivos, cauchos, enduidos y masillas

#### OBSERVACIONES

Carbonato de calcio y magnesio natural de alta pureza de origen sedimentario.